



ECCO GRAVEL DOUBLE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

>> CARACTERISTIQUES

>> SPECIFICATIONS

>> NORMES

	ECCOgravel 30D 30MM	ECCOgravel 40D 40MM	
Matière	100% PEHD – polyéthylène haute densité		
Densité PEHD	0,95 g/cm ³		
Longueur de la plaque de gravier dépliée *	1600 mm		
Largeur de la plaque de gravier *	1200 mm		ISO 1923
Hauteur de la plaque de gravier **	30 mm	40 mm	
Poids plaque / m ²	2,616 kg / 1,363 kg/m ²	3,950 kg / 2,057 kg/m ²	ISO 845
Couleur	Blanc, gris (25% PEHD recyclé) et noir (100% PEHD recyclé)		
Diamètre du nid d'abeille / épaisseur des parois	+- 43 mm / +- 2 mm		
Géotextile thermocollé	Polyester blanc non tissé 50 g/m ²		DIN 53752
Résistance géotextile à la traction	65 N sur échantillon de 5 cm		NF EN 29073/3
Résistance géotextile à la déchirure	70 N		DIN 53363
Charge de rupture à vide	> 90 t/m ²		ISO 844
Charge de rupture remplie	> 400 t/m ²		ISO 844
Comportement en température	Résistant au gel et aux UV		
Degré d'inclinaison	Pente jusqu'à 20 %		
Rétention de forme	- 20°C / +60°C		DIN 53752
Résistance chimique	Résistant à l'essence, à l'huile moteur, à l'hydroxyde de sodium, à l'acide chlorhydrique		
Produits complémentaires	Bouchons ECCOmarkers		
Granulométrie du gravier	Entre 4 et 16 mm		
Capacité de charge	Testée avec une charge minimale de 9 kN (sans déformation), adaptée aux applications avec une charge par essieu > 10 tonnes		

LA MISE EN PLACE DES PLAQUES ECCO GRAVEL SERA EFFECTUÉE SELON LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU FABRICANT.

CERTIFICATIONS/ATTESTATIONS :

- » Climatiquement neutre selon
ISO 11885 / ISO 17294-2A /
DIN EN 17933

CONFORMITÉS :

ECCOgravel est conforme aux indications
des dimensions parking selon les normes :

- » NF P 91-100 – Parcs de stationnement accessibles au public
- » NF P 91-120 – Parcs de stationnement à usage privatif.

ECCOgravel est conforme aux normes PMR

- *Une tolérance d'environ 2%
- **Une tolérance d'environ 1.5 mm